



LaStruttura

Digital Dentistry Solutions

Scheda Tecnica

Sinterizzazione Disilicato di Litio

S. Temperatura chiusura camer	6 min
T. stand-by	403 °C
Salita Temp	30 °C min
Vuoto	550 °C
T. Finale	850 °C x 10 min sottovuoto
T. Raffreddamento lento	700 °C